RAPID



Stucco riempitivo e rasante a rapida essicazione, pronto all'uso

Stucco in pasta riempitivo e rasante a rapida essiccazione. Facile da applicare e da carteggiare. Ottima durezza e resistenza, eccellente adesione. Non ritira e non crepa una volta asciutto.

IMPIEGHI

- Ideale per interni, può essere usato anche in esterno se sovraverniciato con idropitture idonee.
- Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso.
- Ideale per murature.
- Ottimo per l'applicazione anche su legno.

DATI TECNICI

Resa Media	1,5 kg/m²/mm di spessore
Essicazione	Secco al tatto: dopo 30-60 secondi
Diluizione	Pronto all'uso
Colore	Bianco
Densità	Circa 1800 g/L
Carteggiabile	Dopo 2 ore
Massimo spessore applicabile	2/3 mm per mano

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. Eliminare eventuali parti di distacco dalle superfici da stuccare. Pulire la superficie ed assicurarsi che sia asciutta.
Una volta asciutto e carteggiato, è consigliabile applicare una mano di fissativo su tutta la parte stuccata per rendere più omogeneo l'assorbimento del colore.
Applicare con spatola flessibile in uno spessore massimo di 2/3 mm per mano.

AVVERTENZE

- Non aggiungere il prodotto su leganti o inerti e non applicare su intonaci freschi.
- Non conservare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiore a 35° C.
- Pulire attrezzi con acqua calda.
- Conservare il prodotto ben protetto da umidità.
- Non applicare su cemento o intonaci freschi.

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua calda.

CONSUMO

Il consumo di RAPID è di 1,5 kg/m² per spessore.

CONFEZIONI

RAPID è disponibile in barattoli da 1 e 5 kg.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA

Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l'idoneità dello stesso per l'applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio o abuso del prodotto stesso.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it