Cemento Grigio



Legante a presa normale per rinforzare e riparare

CEMENTO GRIGIO è un premiscelato cementizio in polvere monocomponente a base di cemento, inerti selezionati ed additivi speciali.
CEMENTO GRIGIO è utilizzabile qualora si vogliano ottenere prodotti per riparare, intonacare ecc.
CEMENTO GRIGIO a seconda dell'applicazione richiesta va miscelato ulteriormente con sabbia, in diversi rapporti a seconda del prodotto che si vuol ottenere:

Calcestruzzo fino non strutturale: miscelare 1 Kg di CEMENTO GRIGIO con 5,4 Kg di sabbia con granulometria 0 – 15 mm.

Calcestruzzo ordinario non strutturale: miscelare 1 Kg di CEMENTO GRIGIO con 6,6 Kg di sabbia con granulometria 0 – 30 mm.

Malta per ripristini non strutturali: miscelare 1 Kg di CEMENTO GRIGIO con 3,4 Kg di sabbia con granulometria 0 – 4 mm.

Malta per muratura: miscelare 1 Kg di CEMENTO GRIGIO con 4,5 Kg di sabbia con granulometria 0 – 3 mm.

Malta per intonaco: miscelare 1 Kg di CEMENTO GRIGIO con 5,4 Kg di sabbia con granulometria 0 – 3 mm.

Malta di calce cemento: miscelare 1 parte CEMENTO GRIGIO, 2 parti di calce idraulica e 9 parti di sabbia.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

CEMENTO GRIGIO

AVVERTENZE

- Conservare in luogo asciutto, proteggere dall'umidità.
- Il consumo dipende dal tipo di lavoro che si intende eseguire.
- La massima resistenza alla compressione la si ottiene dopo 28 giorni.
- Per ottenere la giusta consistenza aggiungere tanta acqua quanta risulta strettamente indispensabile.
- Comprimere mediante costipazione
- Impedire per i primi tre giorni un'eccessiva essicazione della malta inumidendo le superfici della stessa.

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua prima che CEMENTO GRIGIO sia indurito completamente.

MAGAZZINAGGIO

Conservato nelle confezioni originali il prodotto è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e riparato.

NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POSA DEL PRODOTTO

CEMENTO GRIGIO contiene speciali leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del prodotto.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it