Calce Idraulica



Legante idraulico per applicazioni non strutturali

CALCE IDRAULICA è un premiscelato in polvere monocomponente a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi speciali.
CALCE IDRAULICA è utilizzabile come legante idraulico per applicazioni non strutturali, ideato per il confezionamento di malte con resistenze non elevate quali malte per intonaci.
CALCE IDRAULICA a seconda dell'applicazione richiesta va miscelato ulteriormente con cemento e sabbia, in diversi rapporti a seconda del prodotto che si vuol ottenere:

Malta per muratura: miscelare 0,3 Kg di CALCE IDRAULICA più 0,7 Kg di cemento grigio con 4,5 Kg di sabbia con granulometria 0 – 3 mm.

Malta per intonaco: miscelare 0,5 Kg di CALCE IDRAULICA più 0,5 Kg di cemento grigio con 5,4 Kg di sabbia con granulometria 0 – 3 mm.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

CALCE IDRAULICA

AVVERTENZE

- Conservare in luogo asciutto, proteggere dall'umidità.
- Il consumo dipende dal tipo di lavoro che si intende eseguire.
- La massima resistenza alla compressione la si ottiene dopo 28 giorni.
- Per ottenere la giusta consistenza aggiungere tanta acqua quanta risulta strettamente indispensabile.
- Impedire per i primi tre giorni un'eccessiva essicazione della malta inumidendo le superfici della stessa.

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua prima che CALCE IDRAULICA sia indurito completamente.

CONFEZIONI

CALCE IDRAULICA è disponibile in sacchetti da kg 5 in scatole da 20 kg, e sacchi da 1 kg in scatole da 10 kg.

MAGAZZINAGGIO

Conservato nelle confezioni originali il prodotto è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e riparato.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it