Intonaco Deumidificante Fine



CE
EN 998-1

Malta da finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5

INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE è una malta rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, sabbie selezionate e speciali additivi, specifico per la finitura del sistema deumidificante INTONACO DEUMIDIFICANTE e su facciate di edifici degradate dall'umidità di risalita. INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE bagnato con acqua forma un impasto di estrema facilità applicativa, particolarmente indicato come rasante di intonaci a base calce, calce idraulica e pozzolana. Assicura elevata traspirabilità ed un efficace smaltimento dell'umidità di risalita. INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE è un prodotto marcato CE secondo la norma di riferimento UNI EN 998-1.

IMPIEGHI

- Finitura del sistema deumidificante INTONACO DEUMIDIFICANTE.
- Rasante per uniformare superfici di intonaci macroporosi.

DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.)

	INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE
Aspetto	Polvere Biancastra
Diametro massimo dell'inerte	0,8 mm
Densità prodotto in polvere	1,2 kg/dm^3
Densità prodotto impastato	1,6 kg/dm^3
Durata dell'impasto	>45 minuti
Acqua d'impasto	28-30% (1,4 – 1,5 l per sacco da 5 kg)
Consumo	1,5 kg/m^2 per mm di spessore
Contenuto d'aria della malta fresca (UNI EN 1015-7)	18%
Spessore massimo consigliato	3 mm
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ"	≤ 10
Attitudine alle efflorescenze	Nulla
Tempo di attesa per la verniciatura	10 giorni
Classificazione	EN 998-1 – Malta di tipo GP- Categoria CS II

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Gli intonaci da rivestire devono essere puliti, compatti e privi di polvere.

Bagnare abbondantemente il fondo facendo attenzione ad eliminare eventuale acqua in eccesso che potrebbe compromettere l'adesione ottimale di INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE. Nel caso di due o più applicazioni è necessario inumidire lo strato sottostante. Su fondi poco assorbenti o rivestiti con pitture sintetiche (ben ancorate) è opportuno stendere una mano a rullo o pennello di lattice, attendere che diventi appiccicoso al tatto e successivamente applicare INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE (tecnica "fresco su fresco").

Preparazione e stesura dell'impasto

In un recipiente contenente circa 0,6 litri di acqua versare lentamente e sotto agitazione un sacco di polvere INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE, miscelare con agitatore meccanico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e dalla consistenza cremosa.

La malta così ottenuta può essere applicata a cazzuola o con frattazzo in spessore di qualche millimetro. Per la posa di due o più strati, è consigliabile annegare una rete in fibra di vetro alcali-resistente.

La finitura si ottiene con frattazzo di spugna umido non appena il prodotto inizia la presa

NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POSA DEL PRODOTTO

INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE contiene speciali leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del prodotto.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

INTONACO DEUMIDIFICANT FINE

AVVERTENZE

- Applicare INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
- Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti.
- Non aggiungere al prodotto calce, cemento o gesso.
- Non addizionare acqua in quantità superiore a quella prescritta.
- Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento.
- Non applicare INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE sotto i raggi diretti del sole nel periodo estivo.
- Non applicare su fondi surriscaldati dal sole.
- Non rivestire la superficie di INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE con pitture che possono ostacolare l'evaporazione dell'umidità (utilizzare ad es. pitture a base calce, silossaniche o a base silicati).

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua quando INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE è ancora fresco. Il prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente.

CONSUMO

Il consumo di INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE è circa 1,5 kg/m^2 per millimetro di spessore.

CONFEZIONI

INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE è disponibile in sacchetti da 1 kg in scatole da 10 kg.

MAGAZZINAGGIO

INTONACO DEUMIDIFICANTE FINE, conservato nelle confezioni originali, è stabile per 6 mesi in ambiente asciutto e riparato.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it