Intonaco di Finitura



Malta premiscelata per la finitura a civile di intonaci grezzi

INTONACO DI FINITURA è una malta in polvere a base di speciali leganti idraulici ed aerei, sabbie fini selezionate ed additivi che la rendono particolarmente indicata come rasatura a civile di intonaci tradizionali. INTONACO DI FINITURA è un prodotto marcato CE secondo la norma di riferimento UNI EN 998-1.

CE
EN 998-1

IMPIEGHI

- Rasature a civile di intonaci grezzi sia in interno che in esterno.

DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.)

	INTONACO DI FINITURA
Aspetto	Polvere Fine Bianca
Diametro massimo dell'inerte	1 mm
Densità prodotto in polvere	1,3 kg/dm^3
Densità prodotto impastato	1,9 kg/dm^3
Durata dell'impasto	ca. 60 minuti
Acqua d'impasto	25-26% (1,25-5,5 l per sacco da 5 kg)
Consumo	1,6 kg/m^2 per mm di spessore
Spessore applicabile per mano	2-3 mm
pH dell'impasto	>12
Resistenza a flessione dopo 28 gg UNI EN1015-11	1 N/mm^2
Resistenza a compressione dopo 28 gg UNI EN1015-11	3 N/mm^2

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

INTONACO DI FINITURA

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il fondo deve essere perfettamente solido, privo di polvere, parti incoerenti o in fase di distacco.
Nel caso risultasse sporco, si consiglia di procedere ad un accurato lavaggio con idropulitrice.

Preparazione e stesura dell'impasto

Introdurre in betoniera circa 1,5 litri di acqua pulita per sacco di prodotto. Addizionare la polvere INTONACO DI FINITURA gradualmente sotto agitazione e mescolare per 5 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti, quindi rimescolare leggermente. Applicare il prodotto così impastato con frattazzo metallico in spessore millimetrico.
Frattazzare la superficie con frattazzo di spugna non appena il prodotto inizia a far presa.

NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POSA DEL PRODOTTO

INTONACO DI FINITURA contiene speciali leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del prodotto.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

INTONACO DI FINITURA

AVVERTENZE

- Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.
- Non applicare INTONACO DI FINITURA in spessore superiore a 3 mm.
- Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti.
- Non aggiungere calce, cemento, gesso od inerti a INTONACO DI FINITURA.

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua quando INTONACO DI FINITURA è ancora fresco. Il prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente.

CONSUMO

Il consumo di INTONACO DI FINITURA è circa è circa 1,3 kg/m^2 per ogni mm di spessore.

CONFEZIONI

INTONACO DI FINITURA è disponibile in sacchi da kg 5 in scatole da 20 kg e in sacchi da 1 kg in scatole da 10 kg.

MAGAZZINAGGIO

INTONACO DI FINITURA, conservato nelle confezioni originali, è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e riparato.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it