Scagliola



Prodotto in polvere, per realizzare intonaci a gesso a mano per uso in interni.

APPLICAZIONE

Modalità d'impasto

1 - mettere nel gabasso pulito l'acqua necessaria per uno o più sacchi di SCAGLIOLA
2 - versare a poco a poco la SCAGLIOLA nell'acqua fino a completo assorbimento (bagnatura "a filo d'acqua")
3 - attendere che la SCAGLIOLA si sia completamente bagnata
4 - lasciare imbibire l'impasto senza rimestare
5 - mescolare solo la parte da prelevare dal gabasso.
SCAGLIOLA per intonaco

Applicazione:
L'applicazione consta di due fasi ben distinte:
1 - fase (carica)
In questa prima fase la SCAGLIOLA viene stesa sulla parete o sul soffitto, fino allo spessore desiderato, con un opportuno numero di passate successive, utilizzando la tradizionale taloccia di legno. Spessore totale minimo 0,5 cm.
2 - fase (finitura)
Dopo circa 30 minuti, la SCAGLIOLA viene applicata con la spatola americana grande per togliere le eventuali ondulazioni e successivamente, utilizzando lo stesso impasto lasciato a riposo nel gabasso, si effettuano le operazioni di ricarica.
La lisciatura speculare finale si ottiene passando la superficie a vista con la spatola americana piccola, bagnando leggermente la superficie.
La SCAGLIOLA per intonaco così finita è idonea a ricevere pitture all'acqua e carte da parati. Il supporto deve essere asciutto e libero da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

AVVERTENZE

- La SCAGLIOLA deve essere applicata a diretto contatto della muratura senza rinzaffi a base gesso o cemento.
- Nel periodo invernale è necessario prendere le opportune precauzioni, affinché la temperatura ambiente non scenda sotto i +5 °C nelle prime 24 ore.
- Per ottenere un asciugamento ottimale è necessario arieggiare i locali, in modo da permettere la fuoriuscita dell'umidità.
- Nel periodo estivo la temperatura durante l'applicazione non dovrà superare i +35 °C.
- La protezione degli impianti tecnologici dovrà essere eseguita secondo le usuali prescrizioni di cantiere.
- Un prolungato stoccaggio della SCAGLIOLA in magazzino o in cantiere, accorcia il tempo di presa.
- I rivestimenti ceramici possono essere posati solo su SCAGLIOLA per intonaco senza le operazioni di finitura.
- Il sottofondo, prima dell'applicazione del rivestimento, dovrà essere perfettamente asciutto. Sono idonei solo i collanti sintetici. La posa deve essere eseguita secondo il metodo del giunto aperto, riempito in seguito con il copri fughe.
- Eventuali ferri di armatura delle strutture a filo delle murature vanno trattati con idonea protezione antiruggine, così come le piattebande metalliche che devono essere
- ricoperte con rete metallica in filo zincato fissata alla muratura.
- Evitare successive applicazioni a spessore su SCAGLIOLA indurita.
- Le pitture utilizzate secondo le indicazioni del loro produttore, devono essere applicate su SCAGLIOLA completamente asciutta.
- Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto può essere

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua prima che SCAGLIOLA sia indurito completamente.

CONFEZIONI

SCAGLIOLA è disponibile in sacchetti da kg 4 in scatole da 20 kg, e sacchi da 1 kg in scatole da 10 kg.

MAGAZZINAGGIO

Conservato nelle confezioni originali il prodotto è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e riparato.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it