Stucco per Fughe



Stucco cementizio per fughe

STUCCO PER FUGHE è una malta cementizia adatta per stuccare in interno ed esterno, pareti e pavimenti in ceramica di ogni tipo (monocottura, gres, gres porcellanato ecc.), mosaico vetroso, marmo e pietre. STUCCO PER FUGHE è costituito da un'accurata miscela di cemento, inerti di granulometria selezionata, polimeri, additivi e pigmenti speciali. Miscelato con acqua forma un impasto cremoso, di facile applicazione con il quale è possibile eseguire fughe caratterizzate da buone prestazioni meccaniche, buona resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione ed assenza di ritiri significativi. Le fughe realizzate con STUCCO PER FUGHE presentano una superficie compatta, di colore uniforme e facilmente lavabile.

STUCCO PER FUGHE è conforme alla norma EN 13888-1 e appartiene alla Classe CG2WA, malta cementizia (C) per fughe (G) migliorata (2) con ridotto assorbimento d'acqua (W) e alta resistenza.

IMPIEGHI

- Stuccatura di piastrelle, in pareti e pavimenti, anche particolarmente lisce e lucide.
- Stuccatura di fughe per bagni, cucine, ecc.
- Stuccatura di pavimenti industriali dove non è richiesta resistenza agli acidi e alle sostanze particolarmente aggressive.

DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.)

	STUCCO PER FUGHE
Aspetto	Polvere Fine
Diametro massimo dell'inerte	0,2 mm
Densità prodotto in polvere	1,2 kg/dm^3
Densità prodotto impastato	1,9 kg/dm^3
Acqua d'impasto	30-32% (1,5 – 1,6 l per 5 kg)
Lavorabilità	>1 ora
pH	13
Resistenza all'abrasione EN 13888-2:2022 9.4	≤1000 m^3
Resistenza a flessione dopo immagazzinamento a secco EN 13888-2:2022 9.1	≥3,5 N/mm^2
Resistenza a flessione dopo cicli di gelo/disgelo EN 13888-2:2022 9.1	≥3,5 N/mm^2
Resistenza a compressione dopo immagazzinamento a secco EN 13888-2:2022 9.1	≥15 N/mm^2
Ritiro EN 13888-2:2022 9.3	≤2 mm/m
Assorbimento d'acqua dopo 30 min. Ritiro EN 13888-2:2022 9.2	≤2 g
Assorbimento d'acqua dopo 240 min. Ritiro EN 13888-2:2022 9.2	≤5 g
Colori disponibili	Bianco, Grigio Sabbia

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

STUCCO PER FUGHE

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Prima di eseguire la stuccatura delle fughe, assicurarsi che l'adesivo utilizzato per la posa delle piastrelle sia completamente indurito. Le fughe devono essere pulite e prive di polvere, uniformarle in profondità e larghezza. Asportare i distanziatori ed il materiale non coeso. È buona norma inumidire leggermente il rivestimento e la fuga prima della posa.

Preparazione e stesura dell'impasto

In un recipiente contenente acqua pulita, versare lentamente sotto agitazione un sacco di STUCCO PER FUGHE. Mescolare per qualche minuto a basso numero di giri (circa 300 giri/min.) fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare per 4-5 minuti e rimescolare leggermente prima dell'applicazione. Il quantitativo d'acqua può variare in funzione del colore del prodotto e della consistenza desiderata: per la stuccatura a pavimento è possibile dosare un quantitativo maggiore al fine di rendere l'impasto più scorrevole. Evitare di preparare l'impasto senza l'ausilio di un agitatore meccanico.

Per aumentare le resistenze alla flessione, ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione nonché l'adesione ai supporti, è possibile miscelare STUCCO PER FUGHE con LATEX 200 in proporzioni variabili in funzione della consistenza desiderata. Riempire perfettamente le fughe con una spatola di gomma dura ben affilata o una racla di gomma. Rimuovere l'eccesso di STUCCO PER FUGHE con la spatola tenuta ad un angolo di 90° rispetto al pavimento ed in direzione diagonale alle fughe quando il prodotto è ancora fresco. Verificare che lo stucco perda plasticità e diventi leggermente opaco (solitamente dopo circa 30 minuti dalla posa a 23°C), quindi procedere alla pulizia con spugna umida e moto circolare.

Risciacquare frequentemente la spugna ed assicurarsi che rimanga sempre pulita. Non effettuare la spugnatura quando il prodotto è ancora plastico onde evitare di asportarlo eccessivamente e creare dei vuoti all'interno delle fughe. Se il prodotto indurisce nelle fughe senza essere spugnato, è necessario asportarlo con spugna Scotch-Bright® bagnata o meccanicamente con rischio di graffiare la superficie delle piastrelle. Eventuale patina di polvere superficiale si asporta facilmente con uno straccio pulito e asciutto.

LIMITAZIONI

Alcuni tipi di rivestimento (microporosi) potrebbero essere macchiati dai pigmenti contenuti in STUCCO PER FUGHE, è quindi consigliabile verificare sempre la facilità di pulizia in una zona campione prima di iniziare la stuccatura

NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POSA DEL PRODOTTO

STUCCO PER FUGHE contiene speciali leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del prodotto.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

STUCCO PER FUGHE

AVVERTENZE

- Applicare STUCCO PER FUGHE a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
- Non impastare il prodotto con acqua sporca.
- Non utilizzare sacchi danneggiati o aperti.
- Non aggiungere calce, cemento, gesso od inerti a STUCCO PER FUGHE.
- Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità del prodotto in fase di indurimento.
- Non riempire eventuali giunti di dilatazione con STUCCO PER FUGHE usare invece adeguati sigillanti elastici.
- Per limitare disomogeneità di colore utilizzare materiale proveniente da un unico lotto.

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua quando STUCCO PER FUGHE è ancora fresco. Il prodotto indurito si rimuove solo meccanicamente.

CONSUMO

Il consumo di STUCCO PER FUGHE varia in funzione della dimensione delle piastrelle, del loro spessore e della larghezza delle fughe.

CONFEZIONI

STUCCO PER FUGHE è disponibile in sacchi da kg 5 in scatole da 20 kg, e in sacchi da 1 kg in scatole da 10 kg.

MAGAZZINAGGIO

STUCCO PER FUGHE, conservato nelle confezioni originali, è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e riparato

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it