Wall AS



Stucco in polvere ad alto spessore

Stucco in polvere professionale a base di gesso emiidrato, additivi, resine speciali e inerti calcarei selezionati per migliorare l'adesione e la lavorabilità sotto l'attrezzo, ottimo tempo di vita dell'impasto. Il risultato è un impasto omogeneo idoneo per la stesura anche a basso spessore. Ideale per cartongesso.

IMPIEGHI

- Ideale per finiture su superfici intonacate, tramezze in gesso e cartongesso.

DATI TECNICI

Resa Media	1.5 kg/m²/mm di spessore
Essicazione	2-4 ore
Acqua d'impasto	Diluire il prodotto con 55% di acqua fredda
Colore	Bianco dopo essiccazione
Tempo di inizio presa	180-240 minuti
Vita media dell'impasto	180 minuti a 20°
Massimo spessore applicabile	3-5 mm per mano

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

Preparazione e stesura dell'impasto

Diluire il prodotto con acqua fredda e mescolare bene con agitatore meccanico. Alla scomparsa del velo superficiale lasciare riposare per circa 2 minuti.
Applicare a spatola o frattazzo.

AVVERTENZE

- Non aggiungere il prodotto a leganti o inerti.
- Non applicare su intonaci freschi.
- Non conservare il prodotto a temperature inferiori 5° C o superiore a 35°C.
- Conservare il prodotto ben protetto dall' umidità.

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua calda.

CONSUMO

Il consumo di WALL AS è circa 1,5 kg/m²/mm di spessore.

CONFEZIONI

WALL AS è disponibile in scatola da 1 kg, scatola da kg 5 e sacchi da 20 kg.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA

Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l'idoneità dello stesso per l'applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio o abuso del prodotto stesso.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it