Wall



Stucco in polvere

Stucco in polvere a base di gesso, carbonati resistenti e resine specifiche. Ideale per lisciature interne e incollaggio di particolari in gesso. Indurimento rapido e ottima carteggiabilità.

IMPIEGHI

- Ideale per rasare e riempire qualsiasi supporto murale o in legno.

DATI TECNICI

Resa Media	1.5 kg/m²/mm di spessore
Essicazione	Essiccazione a 25°C: 2 ore al tatto, carteggiabile dopo 2 ore.
Verniciabilità	Dopo 6-8 ore
Acqua d'impasto	Diluire il prodotto con 50-60% di acqua fredda
Colore	Bianco dopo essiccazione
Tempo di inizio presa	2 ore
Vita media dell'impasto	60 minuti a 20°
Massimo spessore applicabile	2 mm

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

Preparazione e stesura dell'impasto

Diluire il prodotto con acqua fredda e mescolare bene con agitatore meccanico.
Applicare a spatola o frattazzo.

AVVERTENZE

- Non aggiungere il prodotto a leganti o inerti.
- Non applicare su intonaci freschi.
- Non conservare il prodotto a temperature inferiori 5° C o superiore a 35°C.
- Conservare il prodotto ben protetto dall' umidità.

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua calda.

CONSUMO

Il consumo di WALL è circa 1,5 kg/m²/mm di spessore.

CONFEZIONI

WALL è disponibile in scatola da 1 kg, scatola da kg 5 e sacchi da 20 kg.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA

Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l'idoneità dello stesso per l'applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio o abuso del prodotto stesso.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it