FLEX



Stucco elastico pronto all'uso, per interni ed esterni

Stucco ultra elastico bianco, studiato appositamente per crepe dinamiche. Eccellente adesione, anche su supporti difficili. L'elasticità e la flessibilità di questo stucco permettono al prodotto di uniformarsi ai piccoli movimenti della superficie sottostante. Ideale sia per interni sia per esterni Completamente privo di solventi.

IMPIEGHI

- Per interni ed esterni.
- Ideale per qualsiasi supporto murale interno o esterno e su legno.

DATI TECNICI

Resa Media	1,5 kg/m²/mm di spessore
Essicazione	Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.
Diluizione	Pronto all'uso.
Colore	Bianco dopo l'essicazione
Densità	Circa 1600 g./L. a 20°C
Residuo secco	75%
Massimo spessore applicabile	2/3 mm per mano

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.
Applicare con spatola flessibile. Applicabile fino ad uno spessore massimo di 2/3 mm per mano.

AVVERTENZE

- Non aggiungere il prodotto su leganti o inerti e non applicare su intonaci freschi.
- Non conservare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiore a 35° C.
- Pulire attrezzi con acqua calda.
- Conservare il prodotto ben protetto da umidità.

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua calda.

CONSUMO

Il consumo di stucco FLEX è di 1,5 kg/m²/mm di spessore.

CONFEZIONI

Stucco FLEX è disponibile in secchi da 1 kg .

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA

Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l'idoneità dello stesso per l'applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio o abuso del prodotto stesso.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it