FIBRO AS



Stucco ad alto spessore fibrorinforzato, pronto all'uso

Stucco in pasta riempitivo, fibrorinforzato, ultra bianco, ideale per riempire buchi e crepe profonde fino a 2 cm in una sola applicazione. Molto facile da applicare e da carteggiare. Ottima durezza e resistenza, eccellente adesione. Non ritira e non crepa una volta asciutto. Ideale per interni, può essere usato anche in esterno se sovraverniciato con idropitture idonee.

IMPIEGHI

- Per interni ed esterni.
- Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture.
- Ottimo anche per il legno.

DATI TECNICI

Resa Media	1,5 kg/m²/mm di spessore
Essicazione	Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.
Diluizione	Pronto all'uso
Colore	Bianco
Densità	Circa 1800 g./L.
Residuo secco	75%
Massimo spessore applicabile	2 cm per mano
Granulometria	1,5 mm

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.
Applicare con spatola flessibile. Massimo spessore 2 cm per mano.

AVVERTENZE

- Non aggiungere il prodotto su leganti o inerti e non applicare su intonaci freschi.
- Non conservare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiore a 35° C.
- Pulire attrezzi con acqua calda.
- Conservare il prodotto ben protetto da umidità.

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua calda.

CONSUMO

Il consumo di FIBRO AS è di 1,5 kg/m²/mm di spessore.

CONFEZIONI

FIBRO AS è disponibile in secchi da 1 kg e da 5 kg.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA

Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l'idoneità dello stesso per l'applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio o abuso del prodotto stesso.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it