RUSTICO



Stucco bianco in pasta a finitura ruvida

Facile da applicare e da carteggiare. Ottima durezza e resistenza, eccellente adesione. Non ritira e non crepa una volta asciutto. Questo stucco viene utilizzato per stuccare o rasare muri ruvidi, per creare effetti decorativi ruvidi dove desiderato o semplicemente per nascondere e mascherare riparazioni effettuati su muri ruvidi o finiti con effetto “al civile”.

IMPIEGHI

- Per interni ed esterni.
- Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture.
- Ideale per effetti ruvidi.

DATI TECNICI

Resa Media	1,5 kg/m²/mm di spessore
Essicazione	Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.
Diluizione	Pronto all’uso
Colore	Bianco
Densità	Circa 1800 g./L.
Residuo secco	76%
Massimo spessore applicabile	3 mm per mano
Granulometria	0,5-0,8 mm

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull’Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.
Applicare con spatola flessibile.
Spessore massimo applicabile per mano 3 mm.
Per ottenere effetti ancora più ruvidi, è sufficiente passare con spugna umida durante l'essiccazione.

AVVERTENZE

- Non aggiungere il prodotto su leganti o inerti e non applicare su intonaci freschi.
- Non conservare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiore a 35° C.
- Pulire attrezzi con acqua calda.
- Conservare il prodotto ben protetto da umidità.

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua calda.

CONSUMO

Il consumo di stucco RUSTICO è di 1,5 kg/m²/mm di spessore.

CONFEZIONI

Stucco RUSTICO è disponibile in secchi da 1 kg e da 5 kg.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA

Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l'idoneità dello stesso per l'applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio o abuso del prodotto stesso.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it